



NAVIGATOR 80 gr. (Soporcel)

Carta prodotta con cellulosa di eucalipto; formazione omogenea, altissimo punto di bianco e tatto vellutato. Prodotta dal Gruppo Portucel Soporcel, si posiziona indubbiamente tra le qualità migliori. Carta certificata Ecolabel. Spessore my 110, opacità 95%, bianco CIE: 169.

Physical Parameters

	REFERENCE	TARGET	MAXIMUM	MINIMUM
Basis Weight, g/m^2	ME-PAP-004	80	84	76
Thickness, μm	ISO 534	110	113	107
Stiffness MD, mN	ISO 2493	--	--	120
Stiffness CD, mN	ISO 2493	--	--	40
Tensile MD, kN/m	ISO 1924/2	--	--	5.5
Bendtsen Roughness, ml/min	ISO 8791/2	120	150	90
Air Permeability, ml/min	ISO 5636/3	--	1700	--
Moisture, %	ISO 287	4.0	4.4	3.6
Formation, #	ME-PAP-010	--	--	30

Optical Parameters

	REFERENCE	TARGET	MAXIMUM	MINIMUM
Whiteness, CIE	ISO 11475	169	172	166
Brightness D65, %	ISO 2470	112	115	109
Opacity, %	ISO 2471	95	--	93



GOLDEN STAR (APP)

Carta multifunzione per soddisfare tutte le esigenze di stampe quotidiane, con un elevato punto di bianco, garantisce elevate prestazioni per grandi volumi di stampa. Prodotta dal gruppo APP - Asia Pulp and Paper. Certificata ECF e 100% Plantation. Spessore my 101, opacità minima 90%, bianco CIE 160.

Technical details:

Basic Weight	g/m^2	T410 OM -08	75
Thickness	mm/1000	T411 OM -10	101
Opacity	%	ISO 2471	90
CIE Whiteness	%	ISO 11476	160
Brightness	%	ISO 2470	95

RED LABEL PRESENTATION (Canon)



Carta di qualità extra per la stampa e la copiatura digitale a colori di grande effetto. L'elevata opacità elimina i problemi di trasparenza nella stampa e la copiatura in fronte-retro. Carta certificata PEFC, Ecolabel e ECF Elemental Chlorine Free. Spessore my 110, opacità 93%, bianco CIE: 169.

Scheda tecnica

Grammatura		g/m ²	ISO 536	80
Spessore		mm/1000	ISO 534	110
Rigidità	MD/CD	mN	ISO 5628	100/35
Ruvidità	WS/TS	ml/min	Bendtsen ISO 8791	200
Opacità		%	Elrepho	93
Punto di bianco			CIE	169

YELLOW LABEL ECONOMY (Canon)



Carta bianca che offre un livello costante di prestazioni ed affidabilità, ideale per gli alti volumi di copiatura e stampa. L'elevata opacità elimina i problemi di trasparenza nella stampa e la copiatura in fronte-retro. Materie prime ricavate da foreste a crescita controllata. Carta certificata ECF Elemental Chlorine Free. Spessore my 104, opacità 93%, bianco CIE: 146.

Scheda tecnica

Grammatura		g/m ²	ISO 536	80
Spessore		mm/1000	ISO 534	104
Rigidità	MD/CD	mN	ISO 5628	
Ruvidità	WS/TS	ml/min	Bendtsen ISO 8791	220
Opacità		%	Elrepho	93
Punto di bianco			CIE	146